

SCHEDA TECNICA/DATASHEET



SCHEDA TECNICA/DATA SHEET

ADDITIVATO CL. D

Spessore nominale/ <i>Thickness</i>	micron	200
Larghezza/ <i>Width</i>	mt.	varie/various

PROPRIETA' <i>Property</i>	UNITA' <i>Unit</i>	VALORE <i>Value</i>	Metodo di Prova <i>Test Method</i>
--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensional Properties

Tolleranza sullo spessore nominale/ <i>nominal thickness tolerance:</i>			
-spessore medio/ <i>average thickness</i>	μ	±5%	ISO 4591
-spessore punto per punto/ <i>point to point thickness</i>	μ	±15%	ISO 4593
Tolleranza sulla larghezza nominale/ <i>Width tolerance</i>	mm	0% +2%	ISO 4592

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Mechanical Properties

Carico di rottura / <i>Tensile strength at break</i>	MD+TD	N / mm ²	≥ 20	EN ISO 527-3
Allungamento a rottura / <i>Elongation at break</i>	MD+TD	%	≥ 600	EN ISO 527-3
Resistenza alla lacerazione (Elmendorf)/ <i>Tear resistance</i>		N	≥ 17	ISO 6383 - 2
Resistenza all'urto:/ <i>Dart drop test</i>	zona piatta/ <i>zone flat</i>	gr.	≥ 600	ISO 7765-1 A
	zona piega/ <i>zone fold</i>	gr.	≥ 450	ISO 7765-1 A

CARATTERISTICHE OTTICHE E TERMICHE

Thermic and optical properties

Trasmittanza luminosa totale/ <i>Total visible light emission</i>	%	≥ 89	EN 2155-5
Luce diffusa/ <i>Diffused light</i>	%	≤ 20	EN 2155-5

ALTRE CARATTERISTICHE

Other properties

Allungamento a rottura dopo esposizione <i>Elongation at break after exposition</i>	%	≥ 50%	ISO 4892-2
----------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------------

DURATA

Duration

Classe del film / <i>Class of film</i>		D	EN 13206
Durata (ore) / <i>Duration (hours)</i>	ore/hours	≥ 6000	ISO 4892-2
Tempo di vita previsto/ <i>Expected life-time</i>	mesi/months	45	area 70-100 kLy
	mesi/months	33	area 100-130 kLy
	mesi/months	24	area 130-160 kLy

N.B. I dati riportati nella presente tabella sono riferiti al film prima del suo utilizzo. I tempi di vita previsti, possono essere negativamente influenzati da una non corretta posa in opera e/o dall'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi contenenti metalli pesanti (quali ad esempio zolfo, cloro, bromo, rame, zinco, ferro, etc).

A questo proposito vi invitiamo a leggere attentamente le Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE-EVA-LLDPE.

Attention. The data are referred to the film tested before the use. The lifetime expected can be negatively affected by an uncorrect cladding operation and/or use of pesticides containing heavy metals such as sulphur, chlorine, bromine, copper, zinc, iron, etc.

In this respect we advise you to carefully read our instructions for a correct use of LDPE-EVA-LLDPE films.

Emesso da STA	Verificato da		Data emissione	01/07/2015
			Revisione n°	1
			Data revisione	